







St rage-stable polyurethane adhesives.

Patent number: EP0419928
Publication date: 1991-04-03
Inventor: MECKEL WALTER DR (DE); MUENZMAY THOMAS DR (DE); STEPANSKI HORST DR (DE)
Applicant: BAYER AG (DE)
Classification:
- **international:** C08G18/10; C08G18/12; C08G18/42; C08G18/44; C09J175/06
- **european:** C08G18/10; C08G18/10; C08G18/10; C08G18/12; C08G18/12; C08G18/42C3; C08G18/44; C09J175/06
Application number: EP19900117450 19900911
Priority number(s): DE19893931844 19890923

Also published as:

 US5100995 (A1)
 EP0419928 (A3)
 DE3931844 (A1)
 EP0419928 (B1)

Cited documents:

 DE3230009
 EP0125009
 EP0248658

Abstract not available for EP0419928

Abstract of correspondent: **US5100995**

The present invention is directed to a predominantly linear polyurethane adhesive which can be cross-linked by heat and is at least partially crystalline at room temperature, comprising: a) a polyurethane prepolymer which contains masked isocyanate groups and is at least partially crystalline, and is prepared by reacting: a1) at least one at least partially crystalline organic polyhydroxyl compound having a molecular weight above 400, being selected from the group consisting of polyesters and polycarbonates, and a2) a polyisocyanate component consisting of at least one organic polyisocyanate having a functionality of at least 2. a3) at least one monofunctional isocyanate blocking agent, and a4) optionally a polyhydroxyl compound having a hydroxyl functionality of at least 2 and a molecular weight below 500, in which the equivalent ratio of isocyanate groups of component a2) to the sum of isocyanate reactive groups of components a1) and a4) is kept in the range of from 1.1:1 to 3:1, and the equivalent ratio of the isocyanate groups resulting from the ratio of components a1) and a4) to a2) to the monofunctional blocking agents a3) is kept in the range of from 0.8:1 to 1.15:1, and b) at least one low molecular weight amine functional and/or hydroxyl functional chain lengthening or cross-linking agent having a molecular weight of from 32 to 500, and having a functionality of at least 2.



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 419 928 A2**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 90117450.8

22 Anmeldetag: 11.09.90

51 Int. Cl.⁵: **C08G 18/10, C08G 18/12,
C08G 18/42, C08G 18/44,
C09J 175/06**

30 Priorität: 23.09.89 DE 3931844

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.04.91 Patentblatt 91/14

64 Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

71 Anmelder: **BAYER AG**

W-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

72 Erfinder: Münzmay, Thomas, Dr.
Goethestrasse 57d
W-4047 Dormagen(DE)
Erfinder: Stepanski, Horst, Dr.
Rauschhofstrasse 20
W-5090 Leverkusen 3(DE)
Erfinder: Meckel, Walter, Dr.
Zonserstrasse 9
W-4040 Neuss(DE)

54 **Lagerstabile Polyurethanklebstoffe.**

57 Auf Basis von kristallinen, hydroxylgruppenhaltigen Polyestern und Polyisocyanaten erhältliche Polyurethanklebstoffe zeichnen sich durch hervorragende Lagerstabilität aus und sind als Einkomponentenklebstoffe verwendbar.

EP 0 419 928 A2

LAGERSTABILE POLYURETHANKLEBSTOFFE

Die Erfindung betrifft bei Raumtemperatur wenigstens teilweise kristalline Polyurethanklebstoffe.

Thermoplastische Polyurethanklebstoffe, deren Festigkeit aus dem Viskositätsaufbau und/oder der Kristallisation des Klebstoffes beim Abkühlen resultiert, sind bekannter Stand der Technik. Allerdings müssen diese Klebstoffpolymere, um eine entsprechender Verarbeitung zu ermöglichen, weitgehend linear
 5 aufgebaut sein und ergeben daher nur geringe Klebfestigkeiten bei erhöhten Temperaturen (vgl. Vieweg/Höchtten, Kunststoffhandbuch, Band 7, Polyurethane, Carl-Hanser-Verlag, München 1966). Bei derartigen Schmelzklebstoffen muß zugunsten einer niedrigen Verarbeitungstemperatur ein geringer Wärmestand in Kauf genommen werden. Will man dagegen Verklebungen mit hoher Wärmefestigkeit erhalten, so muß man bei üblichen Schmelzklebstoffen mit sehr hohen Applikationstemperaturen arbeiten, was nicht
 10 in jedem Falle möglich ist.

Eine Lösung dieses Problems bieten reaktive Polyurethansysteme. Das bei der Verarbeitung niedrigviskose und niedermolekulare Polymer baut während oder nach der Verarbeitung durch chemische Reaktion Molekulargewicht und Festigkeit der Verklebung auf. Reaktive Polyurethansysteme können sowohl zweikomponentig, als auch einkomponentig konzipiert sein. Zweikomponentenpolyurethansysteme bestehen aus
 15 einer isocyanathaltigen Komponente und einer isocyanatreaktiven Komponente. Beide Komponenten müssen vor Verarbeitung miteinander vermischt werden. Man erhält auf diese Art Klebstoffe mit niedriger Verarbeitungstemperatur und sehr gutem Wärmestand. Nachteilig an diesen Klebstoffen ist die aufwendige Art der Verarbeitung sowie die geringe Lagerfähigkeit und die daraus resultierende kurze Verarbeitbarkeit der gebrauchsfertigen Klebstoffmischung. Der Nachteil einer zeitlich begrenzten Verarbeitbarkeit tritt bei echten Einkomponentenpolyurethansystemen nicht in diesem Maße auf. DE-A-3 543 120 beschreibt einen Polyurethanschmelzklebstoff, der auf Grund von flüssigen Polyolen eine niedrige Verarbeitungsviskosität,
 20 lange Verarbeitungszeit und einen guten Wärmestand realisiert. Dies wird durch den Einsatz von sogenannten verkappten Isocyanaten erreicht. Die Schmelzklebstoffe werden durch zweikomponentige Verarbeitung eines Polyisocyanates und eines Polyolgemisches, welches das Verkappungsmittel enthält, unmittelbar vor dem Klebstoffauftrag gemischt und erst auf dem zu verklebenden Substrat hergestellt. Dieses Verfahren bedeutet für den Anwender einen erheblichen technischen Aufwand in der Mischtechnik und stellt damit einen hohen Kostenaufwand dar. Zur Durchhärtung sind hohe Temperaturen notwendig. In der EP-A-248 658 werden einkomponentig zu verarbeitende Polyurethanschmelzklebstoffe beschrieben, die ebenfalls mittels verkappter Isocyanate vernetzt werden. Dort werden Schmelzklebstoffe auf Basis hochschmelzender
 30 Polyester beschrieben, die als Hauptbestandteil aromatische Dicarbonsäuren enthalten. Jedoch schränken die zur Verarbeitung (T) 100 bis 125° C bzw. zur Aushärtung nötigen hohen Temperaturen ($T = 180^\circ \text{C}$) die Verwendbarkeit zur Verklebung von z.B. Klebstoffmaterialien stark ein. Weiterhin haben die dort beanspruchten Schmelzklebstoffe den Nachteil, daß sie bei Temperaturen oberhalb von 110° C wieder erweichen. In US-A-4 722 969 werden Einkomponentenreaktivsysteme beschrieben, die bei tiefen Temperaturen zu verarbeiten sind, aber auf Grund des erforderlichen hohen Verzweigungsgrades für flexible
 35 Substrate eine zu geringe Flexibilität des Klebstoffes aufweisen und die auf Grund der hohen Katalyse, die notwendig ist, um die geforderte rasche Aushärtung zu realisieren, nur eine begrenzte Lagerstabilität von 2 Monaten bei Raumtemperatur aufweisen. Auch in US-A-4 798 879 werden verkappte Isocyanate als Inhaltstoffe eines Klebstoffsystems beschrieben. Es wird dort ein bei Raumtemperatur schnell abbindendes
 40 Zweikomponentenklebstoffsystem beschrieben, bestehend aus einem verkappte Isocyanatgruppen enthaltenden Prepolymer und primären Aminen als Härter. Umso überraschender ist, daß gemäß nachfolgend beschriebener Erfindung lagerstabile, Einkomponentensysteme aus verkappten Isocyanatgruppen enthaltenden Prepolymeren und aminischen oder alkoholischen Härtern erhalten werden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, Klebstoffmassen mit ausreichender Lagerfähigkeit bei
 45 erhöhten Temperaturen, niedriger Schmelzviskosität und schneller Viskositätserhöhung bei bereits relativ niedriger Ausheiztemperatur sowie schnelle Durchhärtung bereitzustellen.

Gegenstand der Erfindung sind bei Raumtemperatur wenigstens teilweise kristalline, überwiegend lineare, unter dem Einfluß von Hitze vernetzbare Polyurethanklebstoffe, auf Basis von

a) einem wenigstens teilweise kristallinen, verkappte Isocyanatgruppen enthaltenden Polyurethanprepolymer auf Basis
 50

a1) mindestens einer wenigstens teilweise kristallinen organischen Polyhydroxylverbindung aus der Gruppe der Polyester oder Polycarbonate mit Molekulargewichten größer 400, insbesondere größer 500, bevorzugt zwischen 1.500 und 10.000, besonders bevorzugt zwischen 2.000 und 5.000 und

a2) gegebenenfalls einer Polyhydroxylverbindung mit einer Hydroxylfunktionalität von wenigstens 2, bevorzugt mit einer Funktionalität von 2 bis 4, besonders bevorzugt der Funktionalität 3, und einem

Molekulargewicht kleiner 500, bevorzugt einem Molekulargewicht zwischen 62 und 250, sowie
a3) einer Polyisocyanatkomponente, bestehend aus mindestens einem organischen Polyisocyanat einer Funktionalität von wenigstens 2, bevorzugt zwischen 2 und 2,7, sowie

a4) mindestens einem aus der Polyurethanchemie bekannten monofunktionellen Blockierungsmittel für Isocyanatgruppen,

wobei ein Äquivalenzverhältnis der Isocyanatgruppen der Komponente a3) zu der Summe der gegen Isocyanatgruppen reaktiven Gruppen der Komponenten a1) und a2) von 1,1 bis 3, bevorzugt von 1,5 bis 2,5, und besonders bevorzugt von 1,8 bis 2,2, eingehalten wird und wobei ein Äquivalenzverhältnis der aus dem Verhältnis der Komponenten a1) bis a3) resultierenden Isocyanatgruppen zu monofunktionellem Blockierungsmittel a4) von 0,8 bis 1,15, bevorzugt von 0,95 bis 1,05, eingehalten wird, sowie
b) mindestens einem niedermolekularen NH- und/oder OH-funktionellen Kettenverlängerungs- oder Vernetzungsmittel des Molekulargewichtsbereichs 32 bis 500, bevorzugt von 61 bis 300, mit einer Funktionalität von wenigstens 2, bevorzugt 2 bis 3.

Weiterhin soll das Äquivalenzverhältnis der verkappten Isocyanatgruppen aus der Komponente a) zu den isocyanatreaktiven Gruppen der Komponente b), bevorzugt 0,8 und 2,00, bevorzugt 0,95 und 1,50, besonders bevorzugt 1,00 und 1,20, betragen.

Gegenstand der Erfindung ist weiterhin ein Verfahren zum Verkleben von Substraten unter Verwendung der erfindungsgemäßen Polyurethanmassen.

Weiterhin ist das Polyurethanprepolymer a) wenigstens teilweise kristallin.

Die Polyhydroxylverbindung a1) ist wenigstens teilweise kristallin und hat einen "kristallinen Schmelzbereich" bevorzugt zwischen 40 °C und 150 °C.

Der hier verwendete Ausdruck "kristalliner Schmelzbereich" steht für die Temperatur, bei der die kristallinen Segmente des Polymerisats schmelzen, und sie wird bestimmt als die Temperatur des hauptsächlichlichen Endothermie-Maximums in einer thermischen Differentialanalyse z.B. der Differential Scanning Calorimetry (DSC).

Als Polyesterpolyole a1) kommen insbesondere lineare Polyesterdiöle oder auch schwach verzweigte Polyesterpolyole in Betracht, wie sie in bekannter Weise aus aliphatischen, cycloaliphatischen oder aromatischen Dicarbonsäuren wie z.B. Adipin-, Suberin-, Azelain-, Sebazin-, Dodecandicarbon-, Terephthal- oder Isophthalsäure oder deren Gemische und mehrwertigen, insbesondere zweiwertigen Alkoholen, wie z.B. Ethylenglykol, Diethylenglykol, 1,4-Butandiol, 1,6-Hexandiol, 1,8-Octandiol, 1,10-Decandiol, 1,12-Dodecandiol oder deren Gemische unter Mitverwendung geringer Mengen an höher funktionellen Polyolen, wie Trimethylolpropan oder Glycerin hergestellt werden können. Als mehrwertige Alkohole kommen natürlich auch cycloaliphatische und/oder aromatische Di- und Polyhydroxylverbindungen in Frage. Anstelle der freien Polycarbonsäuren können auch die entsprechenden Polycarbonsäureanhydride oder entsprechende Polycarbonsäureester von niedrigen Alkoholen oder deren Gemische zur Herstellung der Polyester verwendet werden.

Selbstverständlich kann es sich bei den Polyesterpolyolen auch um ein Homo- oder Mischpolymerisat von Lactonen handeln, die vorzugsweise durch Anlagerung von Lactonen bzw. Lactongemischen wie Butyrolacton, ϵ -Caprolacton und/oder Methyl- ϵ -caprolacton an geeignete di- und/oder höherfunktionelle Startermoleküle wie z.B. die vorstehend als Aufbaukomponenten für Polyesterpolyole genannten niedermolekularen, mehrwertigen Alkohole erhalten werden. Die entsprechenden Polymerisate des ϵ -Caprolacton sind besonders bevorzugt.

Auch Hydroxylgruppen aufweisende Polycarbonate kommen als Polyolkomponente a1) in Betracht, z.B. solche, die durch Umsetzung von Diolen wie 1,4-Butandiol und/oder 1,6-Hexandiol mit Diarylcarbonaten, z.B. Diphenylcarbonat oder Phosgen hergestellt werden können.

Zu bevorzugten Komponenten a2) gehören beispielsweise einfache, mehrwertige Alkohole wie Ethylenglykol, Propylenglykol, 1,3-Propandiol, 1,4-Butandiol, 1,6-Hexandiol, Trimethylolpropan, Glycerin oder Pentaerythrit.

Auch niedermolekulare Polyesterdiöle wie z.B. Adipinsäure-bis-(hydroxyethyl)-ester oder niedermolekulare, Ethergruppen aufweisende Diöle wie z.B. Diethylenglykol, Triethylenglykol, Tetraethylenglykol, Dipropylenglykol, Tripropylenglykol oder Tetrapropylenglykol können als Komponenten a2) mitverwendet werden.

Für das erfindungsgemäße Verfahren als Ausgangsmaterialien a3) geeignete organische Polyisocyanate sind beliebige organische Verbindungen, die mindestens zwei freie Isocyanatgruppen aufweisen. Vorzugsweise werden Diisocyanate $X(NCO)_2$ eingesetzt, wobei X einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 4 bis 12 Kohlenstoffatomen, einen cycloaliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 15 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 15 Kohlenstoffatomen oder einen araliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 7 bis 15 Kohlenstoffatomen bedeutet. Beispiele derartiger bevorzugt einzusetzender Diisocyanate sind Tetramethylen-diisocyanat, Hexamethylen-diisocyanat, Dodecamethylen-diisocyanat,

1,4-Diisocyanato-cyclohexan, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanato-methylcyclohexan, 4,4'-Diisocyanatodicyclohexyl-methan, 4,4'-Diisocyanato-dicyclohexylpropan-(2,2), 1,4-Diisocyanatobenzol, 2,4-Diisocyanatotoluol, 2,6-Diisocyanatotoluol, 4,4'-Diisocyanato-diphenylmethan, 2,4'-Diisocyanatodiphenylmethan, p-Xylylendiisocyanat, sowie aus diesen Verbindungen bestehend Gemische.

Es ist selbstverständlich auch möglich, die in der Polyurethanchemie an sich bekannten höherfunktionellen Poly isocyanate oder auch an sich bekannte modifizierte, beispielsweise Carbodiimidgruppen, Allophanatgruppen, Isocyanuratgruppen, Urethangruppen und/oder Biuretgruppen aufweisende Polyisocyanate anteilig (mit)zuverwenden.

Gegebenenfalls können bei der Herstellung der Polyadditionsprodukte auch Monoisocyanate wie z.B. Phenylisocyanat, Hexylisocyanat oder Dodecylisocyanat in untergeordneten, d.h. in bis zu 10 NCO-Äquivalent-% liegenden Mengen mitverwendet werden, wobei jedoch durch gleichzeitige Mitverwendung von höher als difunktionellen Aufbaukomponenten ein vorzeitiger Kettenabbruch verhindert werden muß.

Als erfindungsgemäße, monofunktionelle Blockierungsmittel a4) für Isocyanatgruppen können aromatische Hydroxylverbindungen, z.B. Phenol, Kresole, Nonylphenol, Naphthole, Hydroxyacetophenone, Hydroxybenzoesäureester, z.B. 4-Hydroxybenzoesäureethylester oder 4-Hydroxybenzoesäuremethylester, Oxime, z.B. 2-Butanonoxim, Acetonoxim, Cyclohexanonoxim, Enolformen von 1,3-Dicarbonylverbindungen, z.B. Acetylaceton, Ethylacetoacetat, Malonester, Lactame, z.B. ϵ -Caprolactam und Diarylamine, z.B. Diphenylamin verwendet werden. Zu den bevorzugten Blockierungsmitteln gehören 2-Butanonoxim, 4-Hydroxybenzoesäureester und ϵ -Caprolactam. Natürlich können bei Bedarf auch Gemische von geeigneten Blockierungsmitteln eingesetzt werden.

Bevorzugte Komponenten b) sind beispielsweise Ethylendiamin, Hexamethylendiamin, Piperazin, 2,5-Dimethylpiperazin, 1-Amino-3-amino-methyl-3,5,5-trimethylcyclohexan (Isophorondiamin), 4,4'-Diaminocyclohexylmethan, 1,4-Diaminocyclohexan, Bis-(4-amino-3-methylcyclohexyl)-methan, 1,2-Diaminopropan, Hydrazin, Hydrazinhydrat, Aminosäurehydrazide wie z.B. 2-Aminoessigsäurehydrazid oder Bis-hydrazide wie z.B. Bernsteinsäure-bis-hydrazid, aliphatische Triamine, z.B. N,N'-Di-(2-aminoethyl)-amin, aliphatische Polyamine, z.B. Triethylentetramin, aromatische Polyamine, z.B. 2,4- und 2,6-Toluendiamin, 1,2-, 1,3- und 1,4-Diaminobenzol, Gemische aus 1,3-Diamino-2,6-diethyl-4-methylbenzol und 1,3-Diamino-4,6-diethyl-2-methylbenzol, durch saure Kondensation von Aldehyden wie z.B. Formaldehyd mit Anilin zugängliche Polyamine, z.B. 4,4'-, 2,4'- und 2,2'-Diamino-diphenylmethan und höherfunktionelle Kondensationsprodukte. Es können erfindungsgemäß auch Gemische obiger beispielhaft genannter Verbindungen als Komponente b) eingesetzt werden.

Als erfindungsgemäße OH-funktionelle Kettenverlängerungs- und Vernetzungsmittel b) können beispielsweise die für Komponente a2) genannten Polyhydroxylverbindungen eingesetzt werden. Weitere Beispiele für als Komponente b) in Frage kommende Polyhydroxylverbindungen sind niedermolekulare Additionsprodukte von Ethylenoxid und/oder Propylenoxid an aliphatische oder cycloaliphatische Di- oder Polyole, an aromatische Di-oder Polyole, an primäre oder sekundäre Mono- oder Polyamine.

Ebenfalls als Komponente b) zu verwendende Verbindungen sind die aus der Polyurethanchemie an sich bekannten Amine in blockierter Form, d.h. in Form der entsprechenden Ketimine (DE-A-2 725 589), Ketazine (DE-A-2 811 148, US-A-4 269 748) oder Aminsalze (US-A-4 292 226). Auch Oxazolidine, wie sie beispielsweise gemäß DE-A-2 732 131 bzw. US-A-4 192 937 zum Einsatz gelangen, stellen verkappte Amine dar und können als Komponente b) Verwendung finden.

Weitere Vertreter von beim erfindungsgemäßen Verfahren als Aufbaukomponenten a1), a2), a3) oder b) einzusetzenden Verbindungen sind z.B. in High Polymers, Vol. XVI, "Polyurethanes, Chemistry and Technology", verfaßt von Saunders-Frisch, Interscience Publishers, New York, London, Band I, 1962, Seiten 32 bis 42 und Seiten 44 bis 54 und Band II, 1964, Seiten 5 bis 6 und 198 bis 199, sowie im Kunststoff-Handbuch, Band VII, Vieweg-Höchtlen, Carl-Hanser-Verlag, München, 1966, z.B. auf den Seiten 45 bis 71, beschrieben.

Selbstverständlich können in der Polyurethanchemie übliche Hilfs- und Zusatzstoffe wie z.B. Katalysatoren, z.B. tertiäre Amine, z.B. Triethylamin, Benzyl-diethyl-amin, Diazabicyclooctan (DABCO), N-Methylmorpholin, 1,8-Diaza-bicyclo-5,4,0-undecen-7 (DBU), metallorganische Verbindungen, z.B. organische Zinn-Verbindungen, z.B. Dibutylzinndilaurat, Dimethylzinndichlorid zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Herstellverfahrens der erfindungsgemäßen Polyurethanmassen zugesetzt werden.

Als weitere Hilfs- und Zusatzstoffe seien beispielhaft Füllstoffe, Pigmente, Stabilisatoren gegen fotochemischen Abbau, gegen Oxidation oder Microben, Verlauf- und Benetzungsmittel etc. genannt.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Polyurethanmassen kann beispielsweise derart erfolgen, daß in bekannter Art und Weise aus den Komponenten a1) und a3) sowie gegebenenfalls a2) ein Isocyanat-Prepolymer hergestellt wird, welches anschließend mit einem Isocyanatblockierungsmittel a4) verkappt wird. In das verkappte Polyurethanprepolymer kann anschließend oder auch zu einem beliebigen späteren

Zeitpunkt das Kettenlängerungs-/Vernetzungsmittel b) eingearbeitet werden. Es ist selbstverständlich auch möglich, die Komponenten a1) bis a4) in einer beliebigen anderen Reihenfolge oder auch in einem Reaktionsschritt miteinander umzusetzen.

Um als erfindungsgemäße Polyurethanmassen einsetzbare Systeme zu erhalten, müssen die Komponenten a1) bis a4) so aufeinander abgestimmt sein, daß ein "kristallines, verkapptes Prepolymer" nach dem erfindungsgemäßen Verfahren resultiert. Als kristalline, verkappte Prepolymere a) werden solche Prepolymere bezeichnet, die im Differential-Scanning-Calorimetry-Diagramm (DSC) eine Endothermie des Aufschmelzens kristalliner Weichsegmentbereiche im Temperaturbereich zwischen 40 und 150 °C zeigen.

Beispiel 1

920 g eines 1,6-Hexandiolpolyadipats der OH-Zahl (= OHZ) 50 werden mit 200 g 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat bei 60 °C bis zu einem konstanten Isocyanatgehalt von 2,85 % (Theorie 2,91 %) umgesetzt. Es werden 67,3 g 4-Hydroxybenzoesäureethylester hinzugefügt und die Reaktion bei 60 °C weitergeführt, bis die Reaktionsmischung isocyanatfrei ist. Das Prepolymer wird in Teflonformen gegossen und erstarrt bei Raumtemperatur zu harten Platten, die sich leicht granulieren lassen. Das Prepolymer hat einen Gehalt an verkappten Isocyanatgruppen von ca. 2,70 %.

Das DSC-Diagramm obigen Prepolymers zeigt eine starke Endothermie für das Aufschmelzen des Polyesterweichsegments mit Maximum bei 55 °C.

Es werden jeweils 100 g des obigen Prepolymer mit

- a) 2,9 g 1,4-Butandiol + 0,01 g Dibutylzinndilaurat
- b) 2,0 g Glycerin + 0,01 g Dibutylzinndilaurat
- c) 2,9 g Trimethylolpropan + 0,01 g Dibutylzinndilaurat

bei 60 °C gemischt.

Die oben beschriebenen reaktiven Einkomponentensysteme werden 72 Stunden bei 50 °C gelagert. Anschließend lassen sich alle drei Proben bei 60 °C aufschmelzen und sind gut verarbeitbar.

Bei Raumtemperatur gelagerte Proben sind noch nach 6 Monaten aufschmelzbar und gut verarbeitbar.

Beispiel 2

1.225 g eines 1,4-Butandiolpolyadipats der OHZ 50 werden mit 168 g Hexamethyldiisocyanat bei 80 °C umgesetzt. Nach 5 Stunden bei 80 °C hat die Reaktionsmischung einen konstanten Isocyanatgehalt von 2,95 % (Theorie 3,02 %). Es werden 91,35 g 2-Butanonoxim hinzugefügt. Nach weiteren 4 Stunden bei 80 °C ist die Reaktionsmischung isocyanatfrei. Das Prepolymer wird in Teflonformen gegossen und erstarrt bei Raumtemperatur zu harten Platten, die sich leicht granulieren lassen. Das Prepolymer hat einen Gehalt an verkappten Isocyanatgruppen von ca. 2,85 %.

Das DSC-Diagramm obigen Prepolymers zeigt eine starke Endothermie mit Maximum bei 48 °C für das Aufschmelzen des Polyesterweichsegments.

Jeweils 100 g des obigen Prepolymers werden bei 60 °C mit

- a) 3,45 g Hexamethyldiamin
 - b) 6,60 g 4,4'-Methyldianilin
- gemischt.

Die resultierenden Einkomponentengemische werden 72 Stunden bei 50 °C gelagert. Der Gehalt an freiem Amin in den Einkomponentenmischungen wird vor und nach der Lagerung bei 50 °C bestimmt. Es kann kein signifikanter Abfall des Amingehaltes festgestellt werden. Die Einkomponentengemische sind wieder aufschmelzbar und bei 60 °C gut verarbeitbar. Bei Raumtemperatur gelagerte Proben sind noch nach 6 Monaten aufschmelzbar und gut verarbeitbar.

Beispiel 3

1.225 g eines 1,4-Butandiolpolyadipats der OHZ 50 werden mit 222 g Isophorondiisocyanat bei 80 °C umgesetzt. Nach 12 Stunden bei 80 °C hat die Reaktionsmischung einen konstanten Isocyanatgehalt von 2,85 % (Theorie 2,90 %). Es werden 91,35 g 2-Butanonoxim hinzugefügt. Nach weiteren 3 Stunden bei 80 °C ist die Reaktionsmischung isocyanatfrei. Das Prepolymer wird in Teflonformen gegossen und erstarrt bei Raumtemperatur zu harten Platten, die sich leicht granulieren lassen. Das Prepolymer hat einen Gehalt

an verkappten Isocyanatgruppen von ca. 2,65 %.

Das DSC-Diagramm obigen Prepolymers zeigt eine starke Endothermie mit Maximum bei 47 °C für das Aufschmelzen des Polyesterweichsegments.

Jeweils 100 g obigen Prepolymers werden bei 60 °C mit

- 5 a) 3,30 g Hexamethyldiamin
 - b) 6,25 g 4,4'-Methyldianilin
- gemischt.

Die resultierenden Einkomponentengemische werden 72 Stunden bei 50 °C gelagert. Der Gehalt an freiem Amin in den Einkomponentenmischungen wird vor und nach der Lagerung bei 50 °C bestimmt. Es
10 kann kein signifikanter Abfall des Amingehaltes festgestellt werden. Die Einkomponentengemische sind wieder aufschmelzbar und bei 60 °C gut verarbeitbar. Bei Raumtemperatur gelagerte Proben sind noch nach 6 Monaten aufschmelzbar und gut verarbeitbar.

15 Beispiel 4

Eine Mischung aus 1,225 g eines 1,6-Hexandiolpolyadipats der OHZ 50 und 13,4 g Trimethylolpropan werden bei 65 °C mit 325 g 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat umgesetzt. Die Reaktion wird bis zu einem konstanten Isocyanatgehalt von 3,45 % (Theorie 3,50 %) geführt. Dann werden 118,7 g 2-Butanonoxim
20 hinzugefügt und die Reaktion bis zu einem Isocyanatgehalt von 0 % fortgeführt. Das Prepolymer wird in Teflonformen gegossen und erstarrt bei Raumtemperatur zu harten Platten, die sich leicht granulieren lassen. Das Prepolymer hat einen Gehalt an verkappten Isocyanatgruppen von ca. 3,25 %.

Das DSC-Diagramm obigen Prepolymers zeigt eine starke Endothermie mit Maximum bei 50 °C für das Aufschmelzen des Polyesterweichsegments.

25 Jeweils 100 g obigen Prepolymers werden bei 60 °C mit

- a) 8,10 g Bis-(4-amino-cyclohexyl)-methan
- b) 6,85 g eines 70:30 Gemisches aus 1,3-Diamino-2,6-diethyl-4-methylbenzol und 1,3-Diamino-4,6-diethyl-2-methylbenzol
- c) 9,20 g Bis-(4-amino-3-methyl-cyclohexyl)-methan gemischt.

30 Die resultierenden Einkomponentengemische werden 72 Stunden bei 50 °C gelagert. Der Gehalt an freiem Amin in den Einkomponentenmischungen wird vor und nach der Lagerung bei 50 °C bestimmt. Es kann kein signifikanter Abfall des Amingehaltes festgestellt werden. Die Einkomponentengemische sind wieder aufschmelzbar und bei 60 °C gut verarbeitbar. Bei Raumtemperatur gelagerte Proben sind noch nach 6 Monaten aufschmelzbar und gut verarbeitbar.

35

Beispiel 5

2,000 g eines 1,6-Hexandiolpolyadipats der OHZ 28 werden mit 250 g 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat
40 bei 65 °C umgesetzt. Nach 5 Stunden bei 65 °C hat die Reaktionsmischung einen konstanten Isocyanatgehalt von 1,85 % (Theorie 1,87 %). Es werden 91,35 g 2-Butanonoxim hinzugefügt. Nach weiteren 3 Stunden bei 60 °C ist die Reaktionsmischung isocyanatfrei. Das Prepolymer wird in Teflonform gegossen und erstarrt bei Raumtemperatur zu harten Platten, die sich leicht granulieren lassen. Das Prepolymer hat einen Gehalt an verkappten Isocyanatgruppen von ca. 1,80 %.

45 Das DSC-Diagramm obigen Prepolymers zeigt eine starke Endothermie mit Maximum bei 55 °C für das Aufschmelzen des Polyesterweichsegments.

Jeweils 100 g obigen Prepolymers werden bei 60 °C mit

- a) 4,30 g Bis-(4-amino-cyclohexyl)-methan
- b) 3,60 g eines 70:30 Gemisches aus 1,3-Diamino-2,6-diethyl-4-methylbenzol und 1,3-Diamino-4,6 diethyl-2-methylbenzol
- c) 4,90 g Bis-(4-amino-3-methyl-cyclohexyl)-methan gemischt.

Die resultierenden Einkomponentengemische werden 72 Stunden bei 50 °C gelagert. Der Gehalt an freiem Amin in den Einkomponentenmischungen wird vor und nach der Lagerung bei 50 °C bestimmt. Es
55 kann kein signifikanter Abfall des Amingehaltes festgestellt werden. Die Einkomponentengemische sind wieder aufschmelzbar und bei 60 °C gut verarbeitbar. Bei Raumtemperatur gelagerte Proben sind noch nach 6 Monaten aufschmelzbar und gut verarbeitbar.

Vergleichsbeispiel 7

Folgendes Beispiel wird ähnlich Beispiel 3 der EP-A-248 658, aber mit 2-Butanonoxim als Blockierungsmittel, durchgeführt.

5 370 g eines Mischesters aus 1,6-Hexandiol, Terephthalsäure und Adipinsäure im Molverhältnis 8,5:5:2,5 der OHZ 56 und 94 g Diphenylmethandiisocyanat werden bei 110 °C bis zu einem konstanten Isocyanatgehalt von 3,40 % (Theorie 3,46 %) umgesetzt. Dann werden 33,1 g 2-Butanonoxim zugegeben und weitere 2 Stunden bei 95 °C weiter gerührt. Danach ist das Reaktionsgemisch isocyanatfrei. Das Prepolymer wird in Teflonformen gegossen und erstarrt bei Raumtemperatur zu harten Platten, die sich leicht granulieren lassen. Das Prepolymer hat einen Gehalt an verkappten Isocyanatgruppen von ca. 3,20 %.

10 Das DSC-Diagramm obigen Prepolymers zeigt eine starke Endothermie mit Maximum bei 90 °C für das Aufschmelzen des Polyesterweichsegments.

Die obige Mischung wird 72 Stunden bei 50 °C gelagert. Die Einkomponentenmischung ist wieder aufschmelzbar und bei 60 °C verarbeitbar.

15

Beispiel 8

1.000 g eines 1,6-Hexandiolpolyadipats der OHZ 37,5 werden mit 165 g 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat bei 65 °C umgesetzt. Nach 4 Stunden bei 65 °C hat die Reaktionsmischung einen konstanten Isocyanatgehalt von 2,30 % (Theorie 2,38 %). Es werden 75,8 g ε-Caprolactam hinzugefügt. Nach weiteren 2 Stunden bei 70 °C ist die Reaktionsmischung isocyanatfrei. Das Prepolymer wird in Teflonformen gegossen und erstarrt bei Raumtemperatur zu harten Platten, die sich leicht granulieren lassen. Das Prepolymer hat einen Gehalt an verkappten Isocyanatgruppen von ca. 2,15 %.

25 Das DSC-Diagramm obigen Prepolymers zeigt eine starke Endothermie mit Maximum bei 55 °C für das Aufschmelzen des Polyesterweichsegments.

Jeweils 100 g des obigen Prepolymers werden bei 60 °C mit

- a) 5,40 g Bis-(4-amino-cyclohexyl)-methan
- b) 4,55 g eines 70:30 Gemisches aus 1,3-Diamino-2,6-diethyl-4-methylbenzol und 1,3-Diamino-4,6-diethyl-2-methylbenzol
- c) 6,10 g Bis-(4-amino-3-methyl-cyclohexyl)-methan
- d) 1,75 g N,N-Di-(2-amino-ethyl)-amin gemischt.

Die resultierenden Einkomponentengemische werden 72 Stunden bei 50 °C gelagert. Der Gehalt an freiem Amin in den Einkomponentenmischungen wird vor und nach der Lagerung bei 50 °C bestimmt. Es kann kein signifikanter Abfall des Amingehaltes festgestellt werden. Die Einkomponentengemische sind wieder aufschmelzbar und bei 60 °C gut verarbeitbar. Bei Raumtemperatur gelagerte Proben sind noch nach 6 Monaten aufschmelzbar und gut verarbeitbar.

40

Beispiel 9

Die Klebfestigkeiten der Einkomponentenklebmassen wurden in Anlehnung an DIN 53 283 "Bestimmung der Klebfestigkeiten von einschnittig überlappten Klebungen (Zugscherversuch)" gemessen. Als Fügeiteile dienten Prüfkörper aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC).

50

55

Vergleichsbeispiel 7

Folgendes Beispiel wird ähnlich Beispiel 3 der EP-A-248 658, aber mit 2-Butanonoxim als Blockierungsmittel, durchgeführt.

- 5 370 g eines Mischesters aus 1,6-Hexandiol, Terephthalsäure und Adipinsäure im Molverhältnis 8,5:5:2,5 der OHZ 56 und 94 g Diphenylmethandiisocyanat werden bei 110 °C bis zu einem konstanten Isocyanatgehalt von 3,40 % (Theorie 3,46 %) umgesetzt. Dann werden 33,1 g 2-Butanonoxim zugegeben und weitere 2 Stunden bei 95 °C weiter gerührt. Danach ist das Reaktionsgemisch isocyanatfrei. Das Prepolymer wird in Teflonformen gegossen und erstarrt bei Raumtemperatur zu harten Platten, die sich leicht granulieren lassen. Das Prepolymer hat einen Gehalt an verkappten Isocyanatgruppen von ca. 3,20 %.

10 Das DSC-Diagramm obigen Prepolymers zeigt eine starke Endothermie mit Maximum bei 90 °C für das Aufschmelzen des Polyesterweichsegments.

Die obige Mischung wird 72 Stunden bei 50 °C gelagert. Die Einkomponentenmischung ist wieder aufschmelzbar und bei 60 °C verarbeitbar.

15

Beispiel 8

- 20 1.000 g eines 1,6-Hexandiolpolyadipats der OHZ 37,5 werden mit 165 g 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat bei 65 °C umgesetzt. Nach 4 Stunden bei 65 °C hat die Reaktionsmischung einen konstanten Isocyanatgehalt von 2,30 % (Theorie 2,38 %). Es werden 75,8 g ε-Caprolactam hinzugefügt. Nach weiteren 2 Stunden bei 70 °C ist die Reaktionsmischung isocyanatfrei. Das Prepolymer wird in Teflonformen gegossen und erstarrt bei Raumtemperatur zu harten Platten, die sich leicht granulieren lassen. Das Prepolymer hat einen Gehalt an verkappten Isocyanatgruppen von ca. 2,15 %.

- 25 Das DSC-Diagramm obigen Prepolymers zeigt eine starke Endothermie mit Maximum bei 55 °C für das Aufschmelzen des Polyesterweichsegments.

Jeweils 100 g des obigen Prepolymers werden bei 60 °C mit

- a) 5,40 g Bis-(4-amino-cyclohexyl)-methan
 b) 4,55 g eines 70:30 Gemisches aus 1,3-Diamino-2,6-diethyl-4-methylbenzol und 1,3-Diamino-4,6-diethyl-2-methylbenzol
 30 c) 6,10 g Bis-(4-amino-3-methyl-cyclohexyl)-methan
 d) 1,75 g N,N-Di-(2-amino-ethyl)-amin gemischt.

- Die resultierenden Einkomponentengemische werden 72 Stunden bei 50 °C gelagert. Der Gehalt an freiem Amin in den Einkomponentenmischungen wird vor und nach der Lagerung bei 50 °C bestimmt. Es kann kein signifikanter Abfall des Amingehaltes festgestellt werden. Die Einkomponentengemische sind wieder aufschmelzbar und bei 60 °C gut verarbeitbar. Bei Raumtemperatur gelagerte Proben sind noch nach 6 Monaten aufschmelzbar und gut verarbeitbar.

40

Beispiel 9

- Die Klebfestigkeiten der Einkomponentenklebmassen wurden in Anlehnung an DIN 53 283 "Bestimmung der Klebfestigkeiten von einschnittig überlappten Klebungen (Zugscherversuch)" gemessen.
 45 Als Fügeile dienten Prüfkörper aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC).

50

55

Bsp.	Ausheiz-T. (°C)	Ausheizzeit (min)	Handfestigkeit*)	Zugfestigkeit (MPa)
1b	110	30	+	4,4
1c	110	30	+	>5
4a	110	20	+	>5
4b	110	20	+	3,8
4c	110	20	+	3,1
5a	110	20	+	>5
5b	110	20	+	3,5
5c	110	20	+	>5
V7	110	20	-	4,5
V7	110	30	-	4,8
V7	180	30	-	>5
8a	160	15	+	>5
8b	160	15	+	4,5
8c	160	15	+	>5

* Handfestigkeit bei 110 °C;

+ handfest,

- nicht entformbar

Unter Handfestigkeit wird Entformbarkeit nach dem Ausheizvorgang verstanden.

Ansprüche

1. Bei Raumtemperatur wenigstens teilweise kristalline, überwiegend lineare, bei Hitze vernetzbare Polyurethanklebstoffe auf Basis von NCO-Gruppen enthaltenden Polyurethanprepolymeren a), dadurch gekennzeichnet, daß sie erhältlich sind auf Basis von
 - a) einem wenigstens teilweise kristallinen, verkappte Isocyanatgruppen enthaltenden Polyurethanprepolymer auf Basis
 - a1) mindestens einer wenigstens teilweise kristallinen organischen Polyhydroxylverbindung aus der Gruppe der Polyester oder Polycarbonate mit Molekulargewichten größer 400 und
 - a2) gegebenenfalls einer Polyhydroxylverbindung mit einer Hydroxylfunktionalität von wenigstens 2 und einem Molekulargewicht kleiner 500, sowie
 - a3) einer Polyisocyanatkomponente, bestehend aus mindestens einem organischen Polyisocyanat einer Funktionalität von wenigstens 2, sowie
 - a4) mindestens einem aus der Polyurethanchemie bekannten monofunktionellen Blockierungsmittel für Isocyanatgruppen,
 wobei ein Äquivalenzverhältnis der Isocyanatgruppen der Komponente a3) zu der Summe der gegen Isocyanatgruppen reaktiven Gruppen der Komponenten a1) und a2) von 1,1 bis 3 eingehalten wird und
 - 45 wobei ein Äquivalenzverhältnis der aus dem Verhältnis der Komponenten a1) bis a3) resultierenden Isocyanatgruppen zu monofunktionellem Blockierungsmittel a4) von 0,8 bis 1,15 eingehalten wird, sowie
 - b) mindestens einem niedermolekularen NH- und/oder OH-funktionellen Kettenverlängerungs- oder Vernetzungsmittel des Molekulargewichtsbereichs 32 bis 500 mit einer Funktionalität von wenigstens 2.
2. Polyurethanklebstoffe gemäß wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyhydroxylverbindung a1) ein Molekulargewicht von 2.000 bis 5.000 aufweist.
3. Polyurethanklebstoffe gemäß wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente a1) ein Adipinsäureester mit 1,6-Hexandiol oder 1,4-Butandiol ist.
4. Klebstoffe nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Isocyanat a3) difunktionell ist.
5. Klebstoffe nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Isocyanat a3) Hexamethyldiisocyanat, 1,4-Diisocyanatocyclohexan, 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan, 4,4'-Diisocyanato-diphenylmethan ist.
6. Klebstoffe nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das

Blockierungsmittel a4) ein Nonylphenol, Hydroxyacetophenon, Hydroxybenzoesäureester, 4-Hydroxybenzoesäureethylester, 4-Hydroxybenzoesäuremethylester, 2-Butanonoxim, Malonester oder ϵ -Caprolactam ist.
7. Verfahren zum Verkleben von Substraten mit einem Polyurethanklebstoff, dadurch gekennzeichnet, daß ein Klebstoff gemäß wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche verwendet wird.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



⑪ Veröffentlichungsnummer: **0 419 928 A3**

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑰ Anmeldenummer: 90117450.8

⑤① Int. Cl.⁵: C08G 18/10, C08G 18/12,
C08G 18/42, C08G 18/44,
C09J 175/06

⑳ Anmeldetag: 11.09.90

③① Priorität: 23.09.89 DE 3931844

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.04.91 Patentblatt 91/14

⑥④ Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

⑥⑧ Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 03.07.91 Patentblatt 91/27

⑦① Anmelder: BAYER AG

W-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

⑦② Erfinder: Münzmay, Thomas, Dr.
Goethestrasse 57d
W-4047 Dormagen(DE)
Erfinder: Stepanski, Horst, Dr.
Raushofstrasse 20
W-5090 Leverkusen 3(DE)
Erfinder: Meckel, Walter, Dr.
Zonserstrasse 9
W-4040 Neuss(DE)

⑤④ Lagerstabile Polyurethanklebstoffe.

⑤⑦ Auf Basis von kristallinen, hydroxylgruppenhaltigen Polyester und Polyisocyanaten erhältliche Polyurethanklebstoffe zeichnen sich durch hervorragende Lagerstabilität aus und sind als Einkomponentenklebstoffe verwendbar.

EP 0 419 928 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 11 7450

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	DE-A-3 230 009 (VEB SYNTHESSEWERK) * Anspruch 1; Seite 3, letzter Absatz - Seite 4, Absatz 2 * - - - -	1	C 08 G 18/10 C 08 G 18/12 C 08 G 18/42
A	EP-A-0 125 009 (BOSTIK S.A.) * Ansprüche 1-8; Seite 7, Zeile 19 - Seite 9, Zeile 26; Seite 11, Zeile 29 - Seite 12, Zeile 2; Seite 12, Zeilen 10-34 * - - - -	1	C 08 G 18/44 C 09 J 175/06
D,A	EP-A-0 248 658 (SCOTT BADER CO.) * Ansprüche 1-12; Seite 3, Absatz 3 * - - - - -	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Den Haag		08 April 91	VAN PUymbROECK M.A.
<div><div>KATEGORIE DER GENANNTE DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div><div>E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div></div>			